



「まめクリロン」とは、事務営業中心で作り上げている情報紙です。製品紹介に限らずクリロン化成の豆知識が盛り込まれた、通称「まめクリ」です。

食品衛生法と必要文書の基礎知識

食品包装容器は使用可能な原材料・添加物等について食品衛生法により定められています。
食品衛生法への適合証明書について解説します。

食品衛生法 概要

すべての原材料・添加物等

使用禁止

ポジティブリストに無い物質は**原則使用禁止**

含有禁止

食品衛生法に基づく
厚生省告示第370号のネガティブリスト制度により
有毒・有害と定められた物質(カドミウム・鉛等)は
含有・溶出禁止

使用可能

食品衛生法の
ポジティブリスト制度により
安全性が確保された物質のみ
使用可能

食品衛生法への適合を証明するには

分析試験成績書

厚生省告示第370号試験の
試験成績書

製品名

※ 同一の材質の場合、
複数の製品・タイプ名が
併記される場合有

ポジティブリスト制度への適合を記載
(弊社食品用途の製品に使用する
原材料は食品衛生法に適合した物を使用)

ネガティブリスト制度への適合を記載
(カドミウム・鉛等の有害・
有害物質の含有・溶出しなことを確認)

食品衛生法に関する自己宣言書

容器包装メーカーが発行する
食品衛生法へ適合を証明する自己宣言書

宛先変更可能

株式会社〇〇印中

クリロン化成の製品は食品衛生法に適合しています！
どちらの文書もすぐに提出可能です。

特にご依頼の多い文書の目的内容をご説明します。

基本仕様書

- 【依頼内容】製品の規格書がほしい
製品の物性を知りたい
- 【記載内容】**基本的な物性値、特性等** (下図)
※自社作成の書式による文書
※厚みにより物性値が異なるため厚みは要連絡！

製品名	強美人 70				厚み	70 μ m
識別表示	PE ,PA					
構成	NY/NY/接/PE/PE					
物性値	引張強度(N/mm)	2.7	平行光線透過率(%)	※ 87.7	※:70 μ mでの測定値	
	引張伸び(%)	430	酸素透過度(cm3/㎡・24h・atm)	56.0		
	ヤング率(MPa)	290	水蒸気透過度(g/㎡・24h)	7.9	測定条件 ●酸素透過度 : 23℃, 65%RH ●水蒸気透過度 : 40℃, 90%RH ●ゲルポフレックステスト : 23℃, 1000円	
	ヘイズ(%)	※ 3.2	ゲルポフレックステスト(個)	※ 4		
			シール強度(N/15mm)	※ 28		
特性	冷凍	可	着色		特性備考	
	耐熱	ボイル	帯電防止			
			UVカット			
備考	必要に応じて規格袋の品番、説明等を記載					

★各物性値の詳細はカタログ・HPに記載がございます。
または事務所へお問い合わせください

2026/6/5/CC
株式会社 ○○○ 御中

宛名を変更可能

〒633-0900
大阪府東淀川区西江1-1-20
Tel: 06-6328-6954
Fax: 06-6328-6955

運美人70の基本仕様

拝啓
貴社とご取引のこととお喜び申し上げます。平素はひたすらご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、弊社製品「強美人70」の基本仕様をお伝いいたします。
よろしくご教示下さいませ。お願い申し上げます。

敬具

製品名	強美人70	厚み	70 μ m	
識別表示	PE,PA			
構成	NY/NY/接/PE/PE			
物性値	引張強度(N/mm)	2.7	平行光線透過率(%)	※ 87.7
	引張伸び(%)	430	酸素透過度(cm ³ /m ² ・24h・atm)	56.0
	ヤング率(MPa)	290	水蒸気透過度(g/m ² ・24h)	7.9
	ヘイズ(%)	※ 3.2	ゲルポフレックステスト(個)	※ 4
			シール強度(N/15mm)	※ 28
特性	冷凍	可	着色	
	耐熱	ボイル	帯電防止	
			UVカット	
備考				

上記の値は気象条件あり、気象条件では異なります。
※仕様は、予告なく変更する場合がございます。

kurilon

SDS 安全データシート (Safety Data Sheet)

- 【依頼内容】SDS がほしい
製品の取扱注意事項が
知りたい
- 【記載内容】化学物質が含まれる製品
などを**安全に取り扱う**
ために必要な有害性の
情報や取扱い時の注意など
- 【使用目的】化学物質を含む製品を
事業者間でやりとりする際は
提供が**義務化**されている

【危険有害性の要約】

GHS 分類:
危険性:
有害性:
環境影響:

分類基準に該当せず
なし
実際上の数値は特に認められない。
NA
(NA: データおよび知見がないことを示す 以下の項も同じ)

【取り扱い及び保管上の注意】

取り扱い:

ロール状物は重量物のため落下に注意すること。
ロール状のフィルムをほどいたり、巻いたりする場合は、フィルムに
強力な静電気を発生することがあるので、必要な場所に静電気除去装
置を適宜配置し、静電気を除去し、人体を保護したり、放電発火を防
ぐ必要がある
直射日光、高温多湿を避けて保管する。
重量物の為荷崩れ防止や、発火源から遠ざけて保管する等、一般的注
意必要。

保管:



このほかにも様々な文書・証明書がございます。
ご要望や状況に合わせて適切な文書をご用意いたします。
※ご依頼の際は製品名・タイプ名をご連絡下さい※

まずは事務所へお問い合わせください。事務営業がお答えします!

制作部署: 名古屋営業所 / 編集者: 九州営業所 深町



ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社
<https://www.kurilon.co.jp>

北海道営業所 TEL: 0134-29-0461
東北営業所 TEL: 022-217-0288
東京営業課 TEL: 03-3377-7811
名古屋営業所 TEL: 052-733-3773
大阪営業課 TEL: 06-6328-6951
岡山営業所 TEL: 086-282-1181
九州営業所 TEL: 092-720-6565

まめクリロン アンケート

まめクリロンに対する感想やご意見・ご要望などは、
こちらのQRコードからご回答いただけます。→→→
ご回答いただいた内容は、より楽しくお役に立つ紙面
づくりに活かしたいと考えております。
皆様からのご回答を心よりお待ちしております!

